

Produkt

Gedämpfte Tannen-Zuschnitte für den Fenster-, Türen- und Innenausbau.

Das Holz durchläuft eine Behandlung mit Wasserdampf über ca. zwei Tage. Dabei entsteht ein Altholz-Braunton. Die Qualität kann hier – je nach Anwendungsart – vor dem Dämpfen auf den Verwendungszweck hin selektioniert werden.

Anwendungen

- Ästhetische Aufwertung bei Fenstern und Türen innen und aussen für den gehobenen Wohnungsbau.
- Die preiswerte Alternative zu Altholz.

Kombination andere Holzarten

Die konsequent auf lamellierte Produktion ausgerichtete Fertigungsstrategie ermöglicht es, Ihnen beim Aufbau der Kantel die verschiedensten Holzarten in Kombination anzubieten, z.B. tr Tanne gedämpft, kombiniert mit tr Fichte Natur. Profitieren Sie von dieser Flexibilität und teilen Sie uns Ihre Wünsche und Vorstellungen mit!



Lieferprogramm

Gemäss aktueller Preisliste. Auf Anfrage können auch andere Holzarten wie z.B. Lärche geliefert werden.

Verarbeitungshinweise

Verleimung:

Achtung, verlängerte Presszeit. Die Holztemperatur sollte beim Verleimen mindestens 18° C betragen. Durch das Dämpfen können auf der Oberfläche Farbunterschiede entstehen, welche sich nach einigen Wochen in der Regel (durch den Einfluss von Tageslicht und Sauerstoff) wieder angleichen.

Die Holzfeuchte liegt nach der Behandlung ca. 2 % tiefer als die Norm für Fensterholz. Das Schwind- und Quellverhalten wird durch das Dämpfen leicht verringert.

Wichtig: Verleimung Weissleim D4 (bitte informieren Sie sich bei Ihrem Leimlieferanten).

